

カラーバリエーション / 近似マンセル値、日射反射率

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。

※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。

※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。

※JIS G3322:2012が定める5類該当品には JIS 5類 マークが付いています。

つやあり



**RG003S**

Sグリーン

JIS 5類

マンセル値: 5.5G 2.9/4.6  
日射反射率: 41%



**RG006S**

Sウグイス


マンセル値: 8.3GY 6.6/2.1  
日射反射率: 59%



**RW007S**

Cホワイト

マンセル値: 5.0G 9.2/0.2  
日射反射率: 69%



**RW008S**

Cサンドホワイト

マンセル値: 1.4GY 7.7/0.7  
日射反射率: 51%



**RB009S**

Sブルー

JIS 5類

マンセル値: 6.0B 2.8/5.5  
日射反射率: 48%



**RV011S**

Cアイボリー

マンセル値: 3.4Y 8.2/1.5  
日射反射率: 62%



**RV012S**

Cライトベージュ

マンセル値: 3.5Y 7.2/2.6  
日射反射率: 50%



**RV013S**

Cベージュ


マンセル値: 3.7Y 7.0/1.7  
日射反射率: 45%



**RV014S**

Cアイボリーホワイト

マンセル値: 8.6Y 8.3/1.1  
日射反射率: 61%



**RV015S**

Cクリーム

マンセル値: 7.2Y 8.6/1.6  
日射反射率: 62%



**RM017S**

SCシルバー

マンセル値: 9.1B 6.8/0.2  
日射反射率: 62%



**RA019S**

Sグレー

マンセル値: 3.7BG 5.7/0.5  
日射反射率: 59%



**RM021S**

Sメタリックブラウン

JIS 5類

マンセル値: 7.6YR 2.6/0.8  
日射反射率: 42%



**RR024S**

Sダークレッド

JIS 5類

マンセル値: 0.8YR 3.1/6.5  
日射反射率: 50%



**RM026S**

Cシルバーブラウン

マンセル値: 2.5Y 4.5/0.9  
日射反射率: 35%




**RM027S**

SCゴールド

マンセル値: 1.2Y 4.7/1.8  
日射反射率: 50%

ニスクカラー SGL 裏面色



**WS**

アイボリーベージュ

マンセル値: 3.5Y 6.9/1.3